



flex



63035




65039



68056



61078



63036



65037




64089



65036




68057



60011



66061



67031




60025



64095



66041



66057



64094



66062



66065



60999

flex



SE

Användningsområde	offentlig miljö	
Material	Polyester	100 %
Vikt	g./pm.	680
Bredd	cm	150
Slitstyrka	varv - BS EN ISO 12947-2 (Martindale)	80.000
Pilling	BS EN ISO 12945-2	4-5
Ljusåktthet	skala 1-8, max 8 - BS EN ISO 105 - B02	5
Gnidåktthet	skala 1-5, max 5 - EN ISO 105x12 (våt/torr)	4-5/4-5
Rengöring	Kemtvätt	Ⓟ-P-tvätt
	🧺 Krympning: <1% • 🧺 Krympning: <3%	
Flamsäkerhet:	EN 1021 1&2 • Calif. Tech. Bull. 117, sec. E.	
Anm.:	Flamsäkerheten är också beroende av vilken typ av skum som används.	
US ACT:	Pass Heavy Duty Upholstery	
Design / Färgskala	Inger Mosholt Nielsen	

Med förbehåll för ändringar och färgskillnader.

UK

Fields of application	contract furnishing	
Material	Polyester	100 %
Weight	lin. metre approx. grams	680
Width	cm	150
Abrasion resistance	rubs - BS EN ISO 12947-2 (Martindale)	80.000
Pilling	BS EN ISO 12945-2	4-5
Colour fastness	scale 1-8, max. 8 - BS EN ISO 105 - B02	5
Colour fastness to rubbing	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)	4-5/4-5
Cleaning	dry cleaning	Ⓟ-P-cleaning
	🧺 Shrinkage: <1% • 🧺 Shrinkage: <3%	
Flammability:	EN 1021 1&2 • Calif. Tech. Bull. 117, sec. E.	
NB:	Flame retardant performance is dependent upon the foam used.	
US ACT:	Pass Heavy Duty Upholstery	
Design / Colours	Inger Mosholt Nielsen	

Subject to changes and colour differences.

D

Verwendungsbereich	Objektbereich	
Material	Polyester	100 %
Gewicht	pro. lf. Meter ca. Gramm	680
Breite	cm	150
Scheuerfestigkeit	Scheuertouren - BS EN ISO 12947-2 (Martindale)	80.000
Pilling	BS EN ISO 12945-2	4-5
Lichtechtheit	Skala 1-8, Max. 8 - BS EN ISO 105 - B02	5
Reibechtheit	Skala 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (nass/trocken)	4-5/4-5
Reinigung	Chemische Reinigung	Ⓟ-Reinigung
	🧺 Einlaufen: <1% • 🧺 Einlaufen: <3%	
Feuersicherung:	EN 1021 1&2 • Calif. Tech. Bull. 117, sec. E.	
NB:	Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.	
US ACT:	Pass Heavy Duty Upholstery	
Design / Farbpalette	Inger Mosholt Nielsen	

Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden.

bereitgestellt durch: www.ambienteundobject.de

europost



62020



66055



68072



60000



62003



66054



68035



60029



63016



68068



60003



64064



66029



68030



60016



64003



66057



68039



66005



60999

SE

Användningsområde		offentlig miljö
Material	uld	100 %
Vikt	g.lpm.	800
Bredd	cm	140
Slitstyrka	varv - BS EN ISO 12947-2 (Martindale)	50.000
Pilling	BS EN ISO 12945-2	4-5
Ljusåktthet	skala 1-8, max 8 - BS EN ISO 105 - B02	5
Gnidåktthet	skala 1-5, max 5 - EN ISO 105x12 (våt/torr)	4-5
Rengöring	Kemtvätt	Ⓟ-P-tvätt
Flamsäkerhet:	EN 1021 1&2 • Calif. Tech. Bull. 117, sec. E.	
Anm.:	Flamsäkerheten är också beroende av vilken typ av skum som används.	
Design / Färgskala	Gabriel Design Team	

Med förbehåll för ändringar och färgskillnader.

UK

Fields of application		contract furnishing
Material	wool	100 %
Weight	lin. metre approx. grams	800
Width	cm	140
Abrasion resistance	rubs - BS EN ISO 12947-2 (Martindale)	50.000
Pilling	BS EN ISO 12945-2	4-5
Colour fastness	scale 1-8, max. 8 - BS EN ISO 105 - B02	5
Colour fastness to rubbing	scale 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (wet/dry)	4-5
Cleaning	dry cleaning	Ⓟ-P-cleaning
Flammability:	EN 1021 1&2 • Calif. Tech. Bull. 117, sec. E.	
NB:	Flame retardant performance is dependent upon the foam used.	
Design / Colours	Gabriel Design Team	

Subject to changes and colour differences.

D

Verwendungsbereich		Objektbereich
Material	Wolle	100 %
Gewicht	pro. lf. Meter ca. Gramm	800
Breite	cm	140
Scheuerfestigkeit	Scheuertouren - BS EN ISO 12947-2 (Martindale)	50.000
Pilling	BS EN ISO 12945-2	4-5
Lichtechtheit	Skala 1-8, Max. 8 - BS EN ISO 105 - B02	5
Reibechtheit	Skala 1-5, Max. 5 - EN ISO 105x12 (nass/trocken)	4-5
Reinigung	Chemische Reinigung	Ⓟ-Reinigung
Feuersicherung:	EN 1021 1&2 • Calif. Tech. Bull. 117, sec. E.	
NB:	Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.	
Design / Farbpalette	Gabriel Design Team	

Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden.